



## Фотолюминесцентная пленка





Фотолюминесцентная самоклеящаяся плёнка МНФ-G200 для изготовления элементов ФЭС и ламинирования.

Длительность свечения 1620 мин.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009.

[СЕРТИФИКАТЫ](#)

[ЗАКАЗАТЬ](#)

Марка	Толщина, мм.	Размеры, м.	Интенсивность послесвечения мкд./м <sup>2</sup> .		Стоимость руб. 1м <sup>2</sup> (1шт)	Цвет днём
			10 мин.	60 мин.		Свечение в темноте
Фотолюминесцентная плёнка <b>в рулонах</b> с маркировкой по ГОСТ Р 12.2.143-2009 Цвет свечения: жёлто-зелёный (ЖЗ)						
МНФ-G200	0,32	0,615x25	220	37	1400	
МНФ-G200		1,23x25				
МНФ-G200Т (прозрачная)	0,24	0,615x25	211	35	1400	
МНФ-G200Т (прозрачная)		1,23x25				
Фотолюминесцентная плёнка <b>в листах</b> (формат А2, А3) с маркировкой по ГОСТ Р 12.2.143-2009 Цвет свечения: жёлто-зелёный (ЖЗ)						
МНФ-G200	0,32	0,615x0,42	220	37	450	
МНФ-G200		0,305x0,42			300	
МНФ-G200Т (прозрачная)	0,24	0,61x0,42	211	35	450	
МНФ-G200Т (прозрачная)		0,305x0,42			300	

- Принимаем заказы на разработку и изготовление планов эвакуации, знаков безопасности, разметки и других элементов ФЭС.
- По запросу заказчика возможно изготовление плёнки других размеров листов и рулонов. Подробности уточняйте у менеджеров.



## Фотолюминесцентная пленка

Фотолюминесцентная самоклеящаяся плёнка МНФ-G100 для изготовления элементов ФЭС и ламинирования.

Длительность свечения 480 мин.

Соответствие ГОСТ Р 12.4.026-2015 (ТИП-1)

[СЕРТИФИКАТЫ](#)

[ЗАКАЗАТЬ](#)

Марка	Толщина, мм.	Размеры, м.	Интенсивность послесвечения мкд./м <sup>2</sup> .		Стоимость руб. 1м <sup>2</sup> (1шт)	Цвет днём
			10 мин.	60 мин.		Свечение в темноте
Фотолюминесцентная плёнка <b>в рулонах</b> с маркировкой по ГОСТ Р 12.4.026-2015 Цвет свечения: жёлто-зелёный (ЖЗ)						
МНФ-G100	0,3	0,615x25	50	7	1100	
МНФ-G100		1,23x25				
МНФ-G100 (прозрачная)	0,2	0,615x25	50	7	1100	
МНФ-G100 (прозрачная)		1,23x25				
Фотолюминесцентная плёнка <b>в листах</b> (формат А2, А3) с маркировкой по ГОСТ Р 12.4.026-2015 Цвет свечения: жёлто-зелёный (ЖЗ)						
МНФ-G100	0,3	0,615x0,42	50	7	350	
МНФ-G100		0,305x0,42				
МНФ-G100Т (прозрачная)	0,2	0,61x0,42	50	7	350	
МНФ-G100Т (прозрачная)		0,305x0,42				